

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-262751

(43)Date of publication of application : 11.10.1996

(51)Int.Cl.

G03G 5/05  
C08L 67/02

(21)Application number : 07-069434

(71)Applicant : HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing : 28.03.1995


(72)Inventor : ENDO KEIICHI  
OGOSHI KOJI  
MIYAOKA SEIJI  
KANEKO SUSUMU  
KATSUYA YASUO

## (54) COMPOSITION FOR ELECTRIC CHARGE TRANSFERRING LAYER AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR USING SAME

## (57)Abstract:

PURPOSE: To unnecessitate a halogen-contg. solvent from the viewpoint of the protection of environment, to form a printed image having high image quality and to ensure rapid optical responsiveness by incorporating polyester resin having specified repeating structural units and an electric charge transferring material.

CONSTITUTION: This compsn. contains polyester resin having repeating structural units represented by the formula and an electric charge transferring material. In the formula, each of R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> is a divalent org. group and each of R<sup>3</sup>-R<sup>6</sup> is H or 1-4C alkyl. The wt. average mol.wt. Mw (expressed in terms of polystyrene) of the polyester resin measured by gel permeation chromatography is preferably 20,000-900,000, especially preferably 50,000-300,000. In the case of <20,000, the frictional resistance of the electric charge transferring material is liable to decrease. In the case of >900,000, it becomes difficult to form a film in a uniform thickness. Any of various known electric charge transferring materials such as fluorene and fluorenone may be used as the electric charge transferring material.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-262751

(43) 公開日 平成8年(1996)10月11日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 3 G 5/05	1 0 1		G 0 3 G 5/05	1 0 1
C 0 8 L 67/02	L N Z		C 0 8 L 67/02	L N Z

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平7-69434

(22) 出願日 平成7年(1995)3月28日

(71) 出願人 000004455

日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72) 発明者 遠藤 圭一

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社山崎工場内

(72) 発明者 大越 浩次

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社山崎工場内

(72) 発明者 宮岡 清二

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社山崎工場内

(74) 代理人 弁理士 若林 邦彦

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 電荷輸送層用組成物及びこの組成物を用いた電子写真感光体

(57) 【要約】

【目的】 環境保護の立場からハロゲン系溶剤を必要とせず、かつ印刷画像の高画質化及び速い光応答性に優れた電子写真感光体を製造できる電荷輸送層用組成物及びこれを用いた電子写真感光体を提供する。

【構成】 一般式 (I)

【化1】




〔式中、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は各々独立に2価の有機基を示し、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>は各々独立に水素原子又は炭素数1～4のアルキル基を示す〕で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂及び電荷輸送性物質を含む電荷輸送層用組成物及びこれを用いた電子写真感光体。


## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】 一般式 (I)

## 【化 1】



10




〔式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵及びR⁶は一般式 (I) における同意義であり、R⁷、R⁸及びR⁹は各々独立に 2 価の有機基を示し、m 及び n は m/n が 1 ~ 10 となるように選択される正の整数である〕で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂である請

求項 1 記載の電荷輸送層用組成物。

【請求項 3】 一般式 (II) で表される繰り返し単位を有するポリエステル樹脂が、一般式 (III)

## 【化 3】



40

〔式中、m 及び n は m/n が 1 ~ 10 となるように選択される正の整数である〕で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂である請求項 2 記載の電荷輸送層用組成物。

【請求項 4】 さらに、ポリエステル樹脂を溶解できる非ハロゲン溶剤を含む請求項 2 又は 3 記載の電荷輸送層用組成物。

【請求項 5】 請求項 2、3 又は 4 記載の電荷輸送層用組成物を用いた電荷輸送層を有する電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、電荷輸送層用組成物及びこの組成物を用いた電子写真感光体に関する。

## 【0002】

【従来の技術】有機光導電性化合物を使用した電子写真感光体は、可とう性、軽量性、表面平滑性、価格等の点において有利であることから、最近、広く研究されている。その中でも、光吸収により電荷担体を生成する電荷発生層と、生成した電荷担体を電界により輸送する電荷輸送層を設けた機能分離型電子写真感光体は、従来、有

50


機光導電性化合物を使用した電子写真感光体の大きな欠点であった光応答性、感度等を大幅に向上させることができるため、最近、急速な進歩を遂げつつある。

【0003】これらの機能分離型有機電子写真感光体は、カールソン法による電子写真装置（プリンタ、複写機等）に搭載されて使用される。

【0004】しかし、最近、複写機、レーザービームプリンタ等の電子写真装置で得られる印刷画像の高画質化及び電子写真装置の小型化による印刷速度の高速化により、電子写真感光体には、得られる印刷画像の高画質化及び速い光応答性が益々強く要求されるようになってきている。

【0005】従来、電子写真感光体の電荷輸送層のバインダ樹脂としては、透明性、機械的強度の点から下記式

【化4】



で表される繰り返し構造単位を有するビスフェノールA型ポリカーボネート樹脂が最も一般的に利用されている。

【0006】電荷輸送層用組成物は、電荷輸送性物質、バインダ樹脂であるビスフェノールA型ポリカーボネート樹脂及び可塑剤、流動性付与剤、ピンホール制御剤等の必要に応じて使用される添加剤を溶剤に均一に溶解又は分散させて調製される。

【0007】しかし、ビスフェノールA型ポリカーボネート樹脂は溶解性に劣るため、ハロゲン系溶剤（塩化メチレン、1, 2-ジクロロメタン、1, 1, 2-トリクロロエタン等）、ハロゲン系溶剤の混合物又はハロゲン系溶剤と非ハロゲン系溶剤との混合物を使用している。

【0008】また、高速光応答性を得るために、電荷輸送層用組成物中の電荷輸送性物質を増加させている。

【0009】電荷輸送性物質を増量した電荷輸送層用組成物は、溶液状態では電荷輸送性物質とビスフェノールA型ポリカーボネート樹脂が均一に溶解しているが、これを乾燥し、溶剤を除去して形成した固相状態の電荷輸送層では、電荷輸送性物質とビスフェノールA型ポリカーボネート樹脂が相分離し、塗膜が形態的にも組成的にも不均一となる傾向があり、このような電荷輸送層用組成物を用いて電子写真感光体の形成を行うと、使用時の初期から、かぶり、黒点、白抜け等の画像欠陥を生じ、高速光応答性と高画質を満足する電子写真感光体を得ることができない。また、くり返し使用するうちに電荷輸送層表面に、現像剤（トナー）が被着して、所謂フィリング現象を生じ、画像にスジ状の欠陥を生ずる一因となることがある。一方、地球環境保護の運動が強まり、オゾン層を破壊するフロン全廃、地下水を汚染するハロゲン系溶剤の規制が強まってきている。

【0010】


【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記した従来の技術の問題点を解消し、環境保護の立場からハロゲン系溶剤を必要とせず、かつ印刷画像の高画質化及び速い光応答性に優れた電子写真感光体を製造できる電荷輸送層用組成物及びこれを用いた電子写真感光体を提供するものである。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明は、電荷輸送層用組成物に特定の繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂を用いることによって上記の目的を達成したものである。

【0012】すなわち、本発明は、一般式（I）

【化5】




【式中、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は各々独立に2価の有機基を示し、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>は各々独立に水素原子又は炭素数1～4のアルキル基を示す】で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂及び電荷輸送性物質を含む電荷輸送層用組成物及びこの組成物を用いた電荷輸送層を有する電子写真感光体に関する。

【0013】以下、本発明について詳述する。本発明における前記一般式（I）で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂の分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフで測定したポリスチレン換算重量平均分子量Mwで、20,000～900,000であることが好ましく、50,000～300,000であることがより好ましい。この分子量が、50,000未満であると、電荷輸送層の耐摩耗性が低下する傾向があり、900,000を超えると、均一な膜厚形成が困難になる傾向がある。前記一般式（I）で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂としては、例えば、O-PET（鐘紡（株）製商品名）等が挙げられる。

【0014】一般式（I）における2価の有機基であるR<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシル基が挙げられ、これらのうち、合成容易性、溶解性等の点からエチレン基が好ましい。炭素数1～4のアルキル基であるR<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びR<sup>6</sup>としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基等が

挙げられる。

【0015】一般式(I)で表される繰り返し単位を有するポリエステル樹脂としては、合成容易性、溶解性、




〔式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 及び $R^6$ は一般式(I)におけると同意義であり、 $R^7$ 、 $R^8$ 及び $R^9$ は各々独立に2価の有機基を示し、 $m$ 及び $n$ は $m/n$ が1~10となるように選択される正の整数である〕で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂であるこ

とが好ましい。


【0016】一般式(II)における2価の有機基である $R^7$ 、 $R^8$ 及び $R^9$ としては、例えば、

【化7】




〔式中、 $r$ は1~6の整数である〕等が挙げられ、これらのうち、入手容易性、機械特性等の点から、

【化8】



が好ましい。なお、一般式(II)で表される繰り返し単位を有するポリエステル樹脂としては、最も入手容易である点から、一般式(III)

【化9】



〔式中、 $m$ 及び $n$ は $m/n$ が1~10となるように選択される正の整数である〕で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂であることが好ましい。

【0017】また、前記一般式(II)及び一般式(III)における共重合体組成比( $m/n$ )は、1~10となるように選択されることが必要であり、2~9となるように選択されることが好ましい。この共重合体組成比( $m/n$ )が、1未満であると、樹脂が剛直になり、溶剤に溶解し難くなり、10を超えると、樹脂が剛直になり、溶剤に溶解し難くなる。

【0018】本発明における電荷輸送性物質としては、公知の各種のものが使用でき、例えば、フルオレン、フルオレノン、2,7-ジニトロ-9-フルオレノン、4H-インデノ(1,2,6)チオフェン-4-オン、3,7-ジニトロ-ジベンゾチオフェン-5-オキシド、1-ブロモピレン、2-フェニルピレン、カルバゾール、3-フェニルカルバゾール、2-フェニルインドール、2-フェニルナフタリン、オキサゾール、オキサジアゾール、オキサトリアゾール、トリフェニルアミン、イミダゾール、クリセン、テトラフェン、アクリデ

ン、各種ヒドラゾン類、スチリル化合物、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ハロゲン化ポリ-N-ビニルカルバゾール、1-フェニル-3-(4-ジエチルアミノスチリル)-5-(4-ジエチルアミノフェニル)ピラゾリン、ポリビニルピレン、2-フェニル-4-(4-ジエチルアミノフェニル)-5-フェニルオキサゾール、ポリビニルインドロキノキサリン、1,1-ビス(p-ジエチルアミノフェニル)-4,4-ジフェニル-1,3-ブタジエン、ポリビニルベンゾチオフェン、ポリビニルアントラセン、ポリビニルアクリジン、ベンジジン、ポリビニルピラゾリン、これらの誘導体等が挙げられる。

【0019】本発明の電荷輸送層用組成物には、通常、溶剤が含まれるが、そのような溶剤として、前記一般式(1)で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂を溶解できる、非ハロゲン溶剤を使用することが、環境保護の点から好ましい。使用する溶剤の沸点温度は、35~170℃であることが好ましく、40~155℃であることがより好ましい。この溶剤の沸点温度が、35℃未満であると、浸漬塗工を行った場合に塗膜の厚さむらが生じ、得られた感光体の位置による特性のばらつきが生ずる傾向があり、170℃を超えると、浸漬塗工を行った場合に塗膜の厚さむらが生じ、得られた感光体の位置による特性のばらつきが生ずる傾向がある。

【0020】前記溶剤としては、例えば、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の非ハロゲン溶剤が挙げられる。これらは、単独で又は2種類以上を組み合わせ使用される。これらの溶剤の配合量としては、電荷輸送性物質及び前記一般式(1)で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂の総量100重量部に対して、300~900重量部の範囲で使用することが好ましい。この配合量が、300重量部未満では、組成物の粘度が高すぎ均一な塗膜を形成することが困難となる傾向があり、900重量部を超えると、組成物の粘度が低すぎ、塗膜の膜厚が薄くなりすぎる傾向がある。

【0021】本発明の電荷輸送層用組成物における、前記一般式(1)で表される繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂の配合量としては、電荷輸送性物質100重量部に対して、50~450重量部の範囲で使用することが好ましい。この配合量が50重量部未満では、皮膜特性が劣る傾向があり、450重量部を超えると、電子写真特性が低下する傾向がある。

【0022】さらに、本発明の電荷輸送層用組成物には、公知の可塑剤、流動性付与剤、ピンホール制御剤等の添加剤を必要に応じて含有させることができる。これらの添加剤は、各々、電荷輸送性物質100重量部に対して、5重量部以下で使用するのが好ましい。

【0023】次に、電子写真感光体の製造法を説明す

る。電子写真感光体は、導電性基体上に必要に応じて下引き層を設けた後に電荷発生層及び電荷輸送層を形成することによって得られる。ここで、導電性基体としては、金属(アルミニウム、鉄、銅、ニッケル等)、導電処理した紙又はプラスチックのフィルム、シート及びシームレスベルト、金属箔(アルミニウム等)を積層したプラスチックフィルム、シート及びシームレスベルト、金属板のフィルム状シート及びシームレスベルト、金属ドラムなどの導電体が挙げられる。

【0024】上記の導電性基体上に、必要に応じて使用される下引き層としては、例えば、酸化チタン、酸化アルミニウム、ジルコニア、チタン酸、ジルコン酸、ランタン鉛、チタンブラック、シリカ、チタン酸鉛、チタン酸バリウム等の微粒子、ポリアミド樹脂、フェノール樹脂、カゼイン、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、セルロース、ポリビニルブチラル樹脂等が挙げられ、これらは、単独で又は2種類以上を組み合わせ使用される。中でも、微粒子を使用すると、微粒子に樹脂が吸着され、平滑な皮膜を得ることができるため、微粒子と樹脂を併用することが好ましい。

【0025】下引き層を形成する方法としては、前記微粒子及び/又は樹脂を溶剤に分散、溶解した溶液を導電性基体上に浸漬塗工法、スプレー塗工法、ロール塗工法、アプリケーター塗工法、ワイヤバー塗工法等の塗工法を用いて塗工し、乾燥して形成することができる。

【0026】このとき用いる溶剤としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、テトラヒドロフラン、トルエン、酢酸エチル、トルエン、キシレン、セロソルブ、メタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、n-ブチルアルコール等が挙げられる。下引き層の厚さは、0.01~20.0μmとすることが好ましく、0.1~3.0μmとすることがより好ましい。この厚さが、0.01μm未満であると、下引き層を均一に形成するのが困難となる傾向があり、20.0μmを超えると、電子写真特性が低下する傾向がある。上記のようにして下引き層を形成した後、この層の上に電荷発生層及び電荷輸送層を、順次積層し、形成することができる。

【0027】本発明において、電荷発生層に用いられる光導電性物質としては、アゾキシベンゼン系、ジスアゾ系、トリスアゾ系、ベンゾイミダゾール系、多環式キノリン系、インジゴイド系、キナクリドン系、フタロシアニン系、ナフタロシアニン系、ピロロピロール系、ペリレン系、メチン系等の光照射により電荷を発生する公知の有機顔料が挙げられる。

【0028】電荷発生層を前記光導電性物質のみを用いて形成する場合には、真空蒸着法等が使用され、また、電荷発生層を前記光導電性物質と他の成分とを用いて形成する場合には、前記光導電性物質、結合剤及び可塑剤

10

20

30

40

50

並びに硬化触媒、流動性付与剤、ピンホール制御剤等の必要に応じて使用される添加剤を、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケチン、テトラヒドロフラン、酢酸エチル、セロソルブ、メタノール、イソプロピルアルコール、イソブチルアルコール、n-ブチルアルコール等の溶剤及びこれらの混合溶剤に、均一に溶解又は分散させた電荷発生層形成用塗液を調製し、前記塗液を下引き層の上に浸漬塗工法、スプレー塗工法、ロール塗工法、アプリケーション塗工法、ワイヤバー塗工法等の塗工法で塗工し、乾燥して形成することができる。

【0029】結合剤としては、例えば、シリコン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリケトン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリメタクリレート樹脂、ポリアクリルアミド樹脂、ポリブタジエン樹脂、ポリイソブレン樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ポリクロロブレン樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、エチルセルロース樹脂、ニトロセルロース樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、フェノキシ樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ホルマール樹脂、酢酸ビニル樹脂、酢酸ビニル/塩化ビニル共重合体、ポリエステルカーボネート樹脂等が挙げられる。また、熱及び/又は光硬化性樹脂も使用できる。いずれにしても、電気絶縁性で通常の状態では皮膜を形成できる樹脂であれば、特に制限はない。

【0030】上記のように、電荷発生層を前記光導電性物質と他の成分とを用いて形成する場合には、電荷発生層中の結合剤樹脂の配合量は、光導電性物質100重量部に対して、5~200重量部とすることが好ましく、10~100重量部とすることがより好ましい。この配合量が、5重量部未満では、電荷発生層の皮膜が不均一となりやすく、画質が劣る傾向があり、200重量部を超えると、感度が低下し、残留電位が高くなる傾向がある。

【0031】可塑剤としては、例えば、ハロゲン化パラフィン、ジメチルナフタリン、ジブチルフタレート等が挙げられる。硬化触媒としては、例えば、メタンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、ジノニルナフタレンジスルホン酸等のスルホン酸系が挙げられる。また、流動性付与剤としては、例えば、モダフロー（モンサントケミカル社製）、アクロナール4F（バスフ社製）等

が挙げられる。さらに、ピンホール制御剤としては、例えば、ベンゾイン、ジメチルフタレート等が挙げられる。これらは、各々、前記光導電性物質に対して5重量部以下で使用することが好ましい。

【0032】電荷発生層の厚さは、0.01~2.0μmとすることが好ましく、0.1~0.8μmとすることがより好ましい。この厚さが、0.01μm未満であると、電荷発生層を均一に形成するのが困難になる傾向があり、2.0μmを超えると、電子写真特性が低下する傾向がある。上記のようにして電荷発生層を形成した後、この層の上に、さらに上記のようにして製造した電荷輸送層用組成物を浸漬塗工法、スプレー塗工法、ロール塗工法、アプリケーション塗工法、ワイヤバー塗工法等の塗工法を用いて塗工し、乾燥して形成することができる。電荷輸送層の厚さは、5~50μmとすることが好ましく、8~35μmとすることがより好ましい。この厚さが、5μm未満であると、初期に電位が低くなりやすい傾向があり、50μmを超えると、電子写真特性が低下する傾向がある。

【0033】本発明の電子写真感光体には、耐摩耗性の点から、電荷輸送層の上にさらに保護層を形成することができる。保護層の膜厚は、0.01~10μmとすることが好ましく、0.1~3μmとすることがより好ましい。この膜厚が、0.01μm未満では、保護層の効果がなく、耐久性に劣る傾向があり、10μmを超えると、感度が低下し、残留電位が増大する傾向がある。

【0034】本発明の電子写真感光体を使用して印字を行う場合には、従来と同様に帯電、露光を行った後、現像を行い、普通紙上に画像を転写し、定着することができる。

【0035】

【実施例】次に、実施例により本発明を詳述する。


【0036】以下の例中に用いる各材料を次に列記する。括弧内にはその略号を示す。

(a) 電荷を発生する光導電性物質

τ型無金属フタロシアニン(τ-H<sub>2</sub>Pc) (東洋インキ工業(株)製)

(b) 電荷輸送性物質

【化10】



1, 1-ビス(4-ジエチルアミノフェニル)-4, 4-ジフェニル-1, 3-ブタジエン(PBD) (高砂香料工業(株)製)

(A) 下引き層用

①MX1970(MX1970)、固形分100重量% (日本リルサン(株)製)

②メラン2000(ML2000) (結合ホルムアルデヒド数4.0、メチロール基数1.0のブチル化メラミ

ン樹脂)、固形分50重量%(日立化成工業(株)製)

(B) 電荷発生層用


ブロム化フェノキシ樹脂

YPB-43 (YPB-43)、固形分40重量%(東都化成(株)製)

【0037】(C) 電荷輸送層用

①下記の繰り返し構造単位を有するポリカーボネート樹脂


【化11】



O-PET (O-PET)、 $m/n=7/3$ 、固形分100重量%(鐘紡(株)製)

③下記の繰り返し構造単位を有するポリカーボネート樹脂

【化13】




TS-2050 (TS-2050)、固形分100重量%(帝人化成(株)製)

【0038】実施例1


MX1970 70g、ML2000 140g及びトリメリット酸4.2gを、メチルエチルケトン3600gに完全に溶解させ、この溶液をアルミニウムドラム(外径120mm、長さ486mm、厚さ4mm)の上に浸漬塗工法で塗工し、120℃で30分間乾燥して、膜厚0.3μmの下引き層を形成した。次に、 $\tau$ -H<sub>2</sub>Pc 100g、YPB-43 200g及びテトラヒドロフラン3700gを、超音波分散機を用いて80時間分散し、得られた電荷発生層用塗工液を、上記の下引き層上に浸漬塗工法で塗工し、140℃で30分間乾燥して、膜厚0.3μmの電荷発生層を形成した。次に、PBD 140g及びO-PET 260gをテトラヒドロフラン2400gに溶解し、この溶液を浸漬塗工法により、前記電荷発生層上に塗工し、100℃で30分間乾燥して、膜厚18μmの電荷輸送層を形成し、電子写真感光体(1)を形成した。

【0039】得られた電子写真感光体(1)の光応答



レキサン141-111 (L141)、固形分100重量%(ゼネラル エレクトリック社製)、

②下記の繰り返し構造単位を有するポリエステル樹脂【化12】



性、画質(初期及び100KP印字後)を下記の方法で評価し、結果を表1に示した。

光応答性: 光減衰測定(緑屋電気社製、シンシア30)を用いて、表面電位が-700Vとなるようにコロナ帯電させ、波長780nmの光を20ms照射した場合に、V<sub>0</sub>が-350Vになるのに要する時間(ミリ秒)を測定した。

画質: 画像評価機(負帯電、反転現像方式)を用いて、初期及び100KP印字後のかぶり、黒点、白抜け、フィルムングを目視で確認した。なお、表面電位は-700V、バイアス電位は-600Vとした。また、黒地の画像濃度を、マクベス反射濃度計(A division of kollmergen Corporation社製)で測定した。

【0040】比較例1

実施例1と同様にして、下引き層を形成し、電荷発生層を形成した後、PBD140g及びL141 260gをテトラヒドロフラン2400gに溶解し、実施例1と同様にして、膜厚17μmの電荷輸送層を形成し、電子写真感光体(2)を形成した。得られた電子写真感光体(2)の光応答性、画質(初期及び100KP印字後)を実施例1と同様の方法で評価し、結果を表1に示した。

【0041】比較例2

実施例1と同様にして、下引き層を形成し、電荷発生層を形成した後、PBD140g及びTS-2050 260gをテトラヒドロフラン2400gに溶解し、実施例1と同様にして、膜厚16μmの電荷輸送層を形成し、電子写真感光体(3)を形成した。得られた電子写真感光体(3)の光応答性、画質(初期及び100KP印字後)を実施例1と同様の方法で評価し、結果を表1

に示した。

【0042】

【表1】

表 1

		実施例1	比較例1	比較例2
光応答性(25℃)(ミリ秒)		18	17	18
初期画質	かぶり	なし	多発	なし
	黒点	なし	多発	なし
	白ヌケ	なし	多発	なし
	フィルミング	なし	有	なし
	画像濃度	1.4	1.2	1.4
100 KP 印字後画質	かぶり	なし	評価せず	なし
	黒点	なし	評価せず	なし
	白ヌケ	なし	評価せず	なし
	フィルミング	なし	評価せず	あり
	画像濃度	1.4	評価せず	1.3

【0043】表1から、実施例1の電子写真感光体は、光応答性が良好で、初期の画質にも100KP印字後の画質にも、かぶり、黒点、白ヌケがなく、また、電荷輸送層表面のトナーフィルミングに起因する黒いスジ状欠陥がなく、画像濃度も良好であった。また、比較例1の電子写真感光体は、光応答性は良好であり、画像濃度も良好であったが、初期の画質で、かぶり、黒点、白ヌケが多く発生し、電荷輸送層表面のトナーフィルミングに起因する黒いスジ状欠陥も発生したため、100KP印字後の評価は行わなかった。また、比較例2の電子写真感光体は、光応答性は良好であり、画像濃度も良好であり、初期の画質には、かぶり、黒点、白ヌケがなく、また、電荷輸送層表面のトナーフィルミングに起因する黒いスジ状欠陥がなかったが、100KP印字後の画質には、フィルミングに起因する黒いスジ状欠陥が発生していた。

【0044】

【発明の効果】請求項1記載の電荷輸送層用組成物は、これを用いて形成した電荷輸送層中の電荷輸送性物質と結合剤のポリエステル樹脂の混合状態を、極めて均一なものとしてすることができ、前記電荷輸送層を有する電子写真感光体を、高速プリンタに搭載し、これを用いて連続印字した場合に、かぶり、黒点、白ヌケ、フィルミングのない優れた画質を生じる。請求項2記載の電荷輸送層用組成物は、請求項1記載の電荷輸送層用組成物の効果を奏し、さらに合成容易性、溶解性、電子写真特性が優れる。請求項3記載の電荷輸送層用組成物は、請求項2記載の電荷輸送層用組成物の効果を奏し、さらに入手容易性、機械特性が優れる。請求項4記載の電荷輸送層用組成物は、請求項1、2及び3記載の電荷輸送層用組成物の効果を奏し、さらに環境保護の観点に優れる。請求項5記載の電子写真感光体は、高速応答性、高画質、高印字枚数を必要とするプリンタへ極めて有利に適用することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 金子 進  
茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社山崎工場内

(72)発明者 勝谷 康夫  
茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化成工業株式会社山崎工場内